



科学
创造美好生活

朴力氏（浙江）半导体材料有限公司

编号 PL-002
发布日期 2023-11-08

HIP 1000

产品说明 PEDOT/PSS的水分散体，蓝色液体

特征 ¹⁾	较低	上层	单位
	极限	极限	
固体含量	1.0	1.3	%
粘度	15	60	mPa • s
比电导率*)	850		S/cm

* 加入5%二甲基亚砷后，在干燥涂层上测量

储存和运输

严禁冰冻！

储存和运输应遵守使用国的规章制度。每个商业订单都可应要求提供公路或海运货物运输条件鉴定书。

在5℃至最高10℃的温度下储存时，HIP 1000 在密封的原包装容器中从生产日期起可稳定保存9个月。打开后，必须将容器密封好，以防止水蒸发，因为水蒸发可能会导致形成不可再分散的薄膜。

产品对冰冻敏感，因此不应在低于℃的温度下储存，冰冻后不能使用。
短时间加热至最高50℃对产品性能无不良影响。

危害识别

参见材料安全数据表。

文件

每个商业订单都提供符合 EN 10204 的检验文件。 样品检验文件可应要求提供。

朴力氏（浙江）半导体材料有限公司
浙江省绍兴市上虞区曹娥
街道五星西路1999号
电子化学品
项目负责：Polytime Tang
咨询电话：135, 8734, 8088

NAKO 牢靠化学

您使用或应用我司的产品、技术援助和信息（无论是口头的、书面的还是通过生产评估的方式），包括任何建议配方和建议的情况，均超出我司的控制范围。因此，您必须先测试我司的产品、技术支持和信息，以确定它们是否适合您的预期用途和应用并让您满意。这种针对特定应用的分析至少必须包括从技术以及健康、安全和环境角度确定适用性的测试。此类测试不一定由我司进行。所有信息均无担保或保证。双方明确理解并同意，客户承担并特此明确免除我司因使用我们的产品、技术援助和信息而产生的一切侵权、合同或其他责任。此处未包含的任何声明或建议均未经授权，且对我司不具有约束力。其中任何内容均不得解释为建议使用与涵盖任何材料或其加工或使用的专利相冲突的任何产品或信息。任何专利的权利要求均未暗示或实际上授予任何许可。如需订购，请参阅本产品数据表的发行编号。所有交付均基于最新版本的产品数据表和最新版本的《销售和交付通用条款》。